

POLYFLON®

PACKUNGEN, EINZEL- UND PATRONENGLEITRINGDICHTUNGEN, FLACHDICHTUNGEN
ISOLIER- U. DICHTMATERIALIEN, ERZEUGUNG VON MEMBRANROHRFEDERMANOMETER

IHR ANSPRECHPARTNER IN DICHTUNGSFRAGEN!

HOCHLEISTUNGS-STOPFBÜCHSENPACKUNG

POLYFLON 8320

Temperatur von	- 50 ° C	Druck rotierend	25 bar
Temperatur bis	+ 120 ° C	Druck oszillierend	60 bar
Temperatur bei Dampf	° C	Druck statisch	100 bar
Umfangsgeschwindigkeit	10 m/s	PH - Wert	4 bis 11

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erteilt. Sie begründen jedoch keine Haftung unsererseits. Angaben und Werte bedürfen stets der Überprüfung durch den Anwender, da nur derjenige die Wirksamkeit einer Abdichtung voll beurteilen kann, der alle Daten am Einsatzort selbst überprüfen kann. Die angegebenen Einsatzparameter der einzelnen Packungstypen sind Näherungswerte und können sich bei gleichzeitigem Einsatz gegenseitig beeinflussen. Sollten Sie besondere Einsatzfälle haben, empfehlen wir mit uns Rücksprache zu halten.

C/01/2010

PACKUNGS-AUFBAU	EINSATZGEBIET	ANWENDUNGSMEDIEN
Die Packung besteht aus einem reinen Ramie-Garn mit einer speziellen Imprägnierung aus PTFE. Das Produkt ist wellenschonend und leicht adjustierbar.	Kreiselpumpen Kolbenpumpen Rührwerke Mischer Autoklaven Armaturen <u>Besonders geeignet für:</u> den Einsatz in der Papier-, Nahrungsmittel- und Marine- industrie.	Wasser Neutrale Lösungen Mineralöle, Fette