

POLYFLON®

PACKUNGEN, EINZEL- UND PATRONENGLEITRINGDICHTUNGEN, FLACHDICHTUNGEN
ISOLIER- U. DICHTMATERIALIEN, ERZEUGUNG VON MEMBRANROHRFEDERMANOMETER

IHR ANSPRECHPARTNER IN DICHTUNGSFRAGEN!

REINGRAFITBAND POLYGRAF 8773

| | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Temperatur von | - 240 ° C | Anpressdruck Minimum | 20 N/mm ² |
| Temperatur bis | + 400 ° C | Anpressdruck Maximum | 80 N/mm ² |
| Temperatur bei Dampf | + 550 ° C | Stärke | 0,5 mm |
| Grafitreinheit | 99,85 % | PH - Wert | 0 bis 14 |

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erteilt. Sie begründen jedoch keine Haftung unsererseits. Angaben und Werte bedürfen stets der Überprüfung durch den Anwender, da nur derjenige die Wirksamkeit einer Abdichtung voll beurteilen kann, der alle Daten am Einsatzort selbst überprüfen kann. Die angegebenen Einsatzparameter der einzelnen Packungstypen sind Näherungswerte und können sich bei gleichzeitigem Einsatz gegenseitig beeinflussen. Sollten Sie besondere Einsatzfälle haben, empfehlen wir mit uns Rücksprache zu halten.

B/01/2010

| AUFBAU | EINSATZGEBIET | ANWENDUNGSMEDIEN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geriffeltes hochreines Grafitband als Soforthilfe bei Abdichtungen. Eine sichere Lösung zur Abdichtung von Armaturen durch Pressung von Dichtringen. Lieferbar in verschiedenen Bandbreiten. <u>POLYGRAF 8773 A</u> Geriffeltes hochreines Grafitband mit Kleberücken, das in verschiedenen Bandbreiten geliefert werden kann. | Armaturen <u>POLYGRAF 8773 A</u> Flansche Dichtleisten für Kammprofilträgeringe | Wasser Dampf Neutrale Lösungen Stark verdünnte Säuren Mittl. konzentrierte Säuren Verdünnte Alkalien Konzentrierte Alkalien Inerte Gase Saure Gase Flüchtige Kohlenwasserstoffe Lösungsmittel Organische Verbindungen Mineralöle, Fette Synthetische Öle Farben, Lacke |